

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine içeren ,iki bileşenli ,poliüretan esaslı beyaz mat sonkat bir boyadır..

ÖZELLİKLERİ

Poliüretan kimyası sebebiyle fiziksel açıdan çok esnek , darbelere dayanıklı, çizilmez,kimyasal açıdan ise su,yumuşak içecekler, temizlik deterjanı, mobilya parlaticıları gibi ev kimyasallarına karşı dirençli film oluşturur. Homojen mat bir film oluşturur.

ÖNERİLEN UYGULAMA ALANI

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF ve kaplamalı ahşap yüzeylerine poliüretan astar boya uygulamasından sonra kullanılır. Endüstriyel uygulama için tasarlanmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYA FİLMİ	Beyaz Mat-15 Gloss
BAĞLAYICI TİPİ	ALKİT
VİSKOZİTE	110-120 sn DIN CUP 4 /25 C
ÖZGÜL AĞIRLIK	1,20-1,24 gr/cm ³
KATI MADDE(%Ağırlıkça)	61-63 ... A Bileşeni
KATI MADDE(%Hacimce)	44-46...A Bileşeni
UÇUCU ORGANİK MADDE	Maksimum 470 gr/L
ALEV ALMA ISISI	1°C
UYGULAMA ALETLERİN TEMİZLİĞİ	Selülozik Tiner, Thinner 646
RAF ÖMRÜ	En az 24 ay kapağı açılmamış orijinal kutusunda
DEPOLAMA SICAKLIĞI	Direk güneş almayan iç mekanlarda 5°C ila 35°C arasında en uygundur.

1 kg. karışım ile 30-35 µ kuru film bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 8-10 m² alan boyanabilir.
Not: Gerçekte kaplama alanı parçanın şekli, yüzey bozukluğu, uygulama yöntem ve uygulama koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir

ORTALAMA KURUMA SÜRELERİ

	25°C	%40-70 Bağıl nem
TOZ KURUMASI	25-30 dk	
DOKUNMA KURUMASI	2-3 saat	
TAM KURUMA	24 saat	
POT LIFE	6 saat	

Kuruma süreleri ,sıcaklık ,bağıl nem ve film kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Dr Wood Poliüretan Vernik belirtilen oranda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra 646 Tiner ile inceltildikten sonra 646 Tiner ile inceltildikten sonra 646 Tiner ile hazırlanmış yüzeyler üzerine iki üç çapraz kat uygulanır.Tozsuz bir ortamda kürlenmeye bırakılan ürün ipeksi, pürüzsüz, kaygan bir yüzey sağlar.

UYGULAMA

UYGULAMA KOŞULLARI

UYGULAMA TAVSİYELERİ

Uygulama Yöntemi	Hazneli tipte havali boya tabancası
Uygulama Viskozitesi	15-20 sn Din Cup 4 /25 °C
Karışım Oranı	A Bileşeni Vernik(WP.236.9010) 100 birim(Ağırlıkça) B Bileşeni Sertleştirici(HS.245.0033) 50 birim(Ağırlıkça) Tiner 646 5-10 birim(ağırlıkça)
Karışım Kullanım Süresi	En çok 6 saat/ 25 °C
Uygulama Koşulları	En düşük 15 °C- En Yüksek 35 °C
Kuruma Koşulları	Toz kuruma 30 dk- Dokunma Kuruma 120 dk(25 °C)
Uygulama Miktarı	150 -180 gr/m ²
uygulanacak Yüzey	Poliüretan lake astar uygulanmış MDF

Sıcaklık (hava, yüzey, Ürün):
15°C minimum, 35°C maksimum
En az 3°C çiy noktası üzerinde
Bağıl Nem: % 85 maksimum

SERTİFİKALAR /ONAYLAR

İLAVE BİLGİLER

ÖNERİLEN SİSTEMLER

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayınladığı teknik dokümanı değiştirme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.

GARANTİ

CST Kimya bu ürünün , standartlara uygun ve hatasız olarak üretildiğini garanti eder. Kanıtlanmış bir üretim hatası olması durumunda CST hatalı ürünü değiştirir veya ücreti iade eder. Bunun haricinde hiçbir koşul altında CST garanti sağlamaz veya garanti belgesi oluşturmaz.

Okuyucu İçin Uyarı

Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve/veya Kullanıcı'ya aittir. Aksi belirtilmedikçe, ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasıyla ilgili meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve/veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.