

DEKORATİF & KORUYUCU BOYALAR
ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ
WP.246.0035 DR WOOD 2K PARKE YARI MAT VERNİK -35
ÜBF NO.201912.WP.246.0035
REVİZYON TARİHİ: 12/2019



ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine içeren ,iki bileşenli ,poliüretan esaslı yarı mat bir ahşap parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Poliüretan kimyası sebebiyle fiziksel açıdan esnek sert , darbelerle dayanıklı, kimyasal açıdan ise su,yumuşak içecekler, temizlik deterjanı, mobilya parlaklıcları gibi ev kimyasallarına karşı dirençli film oluşturur. Çizilmez ,ipeksi görünümünü uzun süre muhafaza eder. Mükemmel yayılır fırça ve rulo izi bırakmaz.

ÖNERİLEN UYGULAMA ALANI

İç kullanım amaçlı her türlü ahşap ve ağaç parke yüzeylerin üzerine dolgu verniklerinden sonra uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYA FİLMİ Renssiz Yarı Mat-35 Gloss
BAĞLAYICI TİPİ ALKİT
VİSKOZİTE 60 sn DIN CUP 4
ÖZGÜL AĞIRLIK 0,98-0,99 kg/lt
KATI MADDE(%Ağırlıkça) 52-54 ... A Bileşeni
KATI MADDE(%Hacimce) 45-47...A Bileşeni
UÇUCU ORGANİK MADDE Maksimum 450 gr/L
ALEV ALMA ISISI 1°C

1 kg. karışım ile 30-35 µ kuru film bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 12-14 m² alan boyanabilir.
Not: Gerçekte kaplama alanı parçanın şekli, yüzey bozukluğu, uygulama yöntem ve uygulama koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir

UYGULAMA ALETLERİN TEMİZLİĞİ Selülozik Tiner, Poliüretan Tiner
RAF ÖMRÜ En az 24 ay kapağı açılmamış orijinal kutusunda
DEPOLAMA SICAKLIĞI Direk güneş almayan iç mekanlarda 5°C ila 35°C arasında en uygundur.

ORTALAMA KURUMA SÜRELERİ

	25°C	%40-70 Bağıl nem
TOZ KURUMASI	45 dk	
DOKUNMA KURUMASI	90-120 dk	
TAM KURUMA	24 saat	
POT LIFE	12 saat	

Kuruma süreleri ,sıcaklık ,bağıl nem ve film kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Dr Wood 2K Parke Vernik belirtilen oranda sertleştiricisi ile karıştırıldıktan sonra poliüretan veya SelülozikTiner ile incelttikten önce uygun olarak Selülozik, Poliüretan ve Polyester Dolgu Vernikleri ile hazırlanmış yüzeyler üzerine iki üç çapraz kat uygulanır. Katlar arasında minimum 4-6 saat beklenmelidir.Tozsuz bir ortamda kürlenmeye bırakılan ürün ipeksi, pürüzsüz, kaygan bir yüzey sağlar.

UYGULAMA

UYGULAMA KOŞULLARI

UYGULAMA TAVSİYELERİ

Uygulama Yöntemi Fırça veya Rulo (Solvente dayanıklı kısa tüvlü dokuma)
Uygulama Viskozitesi 40-60 sn Din Cup 4 /25 °C
Karışım Oranı A Bileşeni Vernik(WP.246.0035) 100 birim(Ağırlıkça)
B Bileşeni Sertleştirici(HS.245.0033) 100 birim(Ağırlıkça)
Selülozik Tiner,Poliüretan Tiner Yeteri kadar
Karışım Kullanım Süresi En çok 12 saat/ 25 ° C
Uygulama Koşulları En düşük 15 °C- En Yüksek 35 °C
Kuruma Koşulları Toz kuruma 45 dk- Dokunma Kuruma 120 dk(25 °C)

Uygulama Miktarı 150 -200 gr/m²
uygulanacak Yüzey Dolgu vernik uygulanmış ahşap parke

Sıcaklık (hava, yüzey, Ürün):
15°C minimum, 35°C maksimum
En az 3°C çiy noktası üzerinde
Bağıl Nem: % 85 maksimum

SERTİFİKALAR /ONAYLAR

İLAVE BİLGİLER

ÖNERİLEN SİSTEMLER

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayınladığı teknik dökümanı değiştirme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.

GARANTİ

CST Kimya bu ürünün , standartlara uygun ve hatasız olarak üretildiğini garanti eder. Kanıtlanmış bir üretim hatası olması durumunda CST hatalı ürünü değiştirir veya ücreti iade eder. Bunun haricinde hiçbir koşul altında CST garanti sağlamaz veya garanti belgesi oluşturmaz.

Okuyucu İçin Uyarı

Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve/veya Kullanıcı'ya aittir. Aksi belirtilmedikçe, ürünlerin yokunda, sayfaları arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmamasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve/veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayımlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.