

DEKORATİF & KORUYUCU BOYALAR
ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ
WU.263.0000 DR WOOD DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU
ÜBF NO.201912.WU.263.0000
REVİZYON TARİHİ: 12/2019



ÜRÜN TANIMI

Modiyife poliüretan alkid reçine içeren solvent bazlı bir dış cephe emprenye verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Özel katkılarla güçlendirilmiş bağlayıcı yapısı , ahşaba zarar veren haşarelere karşı içerdiği katkıları sayesinde ahşabı çürümekten ve yağmur ,nem gibi dış etkenlere karşı korur. Şeffaf demiroksit pigmentlerle renklendirilmiş Dr.Wood Ahşap Koruyucu uygulandığı yüzeylere doğal görüntüsünü kaybettirmeden dekorasyon ve koruma sağlar. Kurşun katkısı içermez. Renklendirme gücü yüksektir.

ÖNERİLEN UYGULAMA ALANI

Her türlü ahşap yüzeylerde, ahşap tavan ve kirişlerde, kapı, pencere çerçevelerinde, her türlü ahşap bahçe mobilyalarında, lambri ve pergule yüzeylerde güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|--|--|
| BOYA FİLMİ | Transparan -Ahşap Renkler Kataloğa bakınız. |
| BAGLAYICI TİPİ | Üretan Alkid |
| VİSKOZİTE | 15-20 san DIN CUP 4 |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,81-0,83 kg/lt |
| KATI MADDE(%Ağırlıkça) | 20-22 |
| UÇUCU ORGANİK MADDE | Maksimum 590 gr/L |
| 1 lt vernik ile 20 µ mu kiru film bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 12-14 m² alan boyanabilir. Not: Gerçekte kaplama alanı parçanın şekli, yüzey bozukluğu, uygulama yöntem ve uygulama koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir | |
| UYGULAMA ALETLERİN TEMİZLİĞİ | ,Thinner 650, Sentetik Tiner |
| RAF ÖMRÜ | En az 24 ay kapağı açılmamış orijinal kutusunda |
| DEPOLAMA SICAKLIĞI | Direk güneş almayan iç mekanlarda 5°C ila 35°C arasında en uygundur. |

ORTALAMA KURUMA SÜRELERİ

| | | |
|-----------------------------|---------|------------------|
| TAM KURUMA SÜRESİ | 25°C | %40-70 Bağıl nem |
| KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ | 24 saat | |
| | 12 saat | |

Kuruma süreleri ,sıcaklık ,bağıl nem ve film kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Rulo , fırça veya bez ile uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyler kuru temiz ve yapışmayı engelleyecek materyallerden (ağaç reçinesi, wax, küf ve mantar gibi) uygun bir yöntemle arındırılmalıdır.Kullanıma başlamadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Uygulamaya uygun hale getirilmiş yüzeylere en az 2 kat halinde uygulama yapılmalıdır. Gerek duyulduğunda daha açık renk tonu elde etmek için sentetik tiner ile inceltme yapılabilir. % 18 den fazla nem içeren ahşap yüzeyler uygulama yapmayınız.□

UYGULAMA

UYGULAMA KOŞULLARI

UYGULAMA TAVSİYELERİ

FIRÇA
Fırça Türü.....Naylon/Polyester veya Doğal Kıl Fırça
İnceltme.....Kullanıma hazır. Gerekliğinde Sentetik Tiner, White Spirit, Stoddart solvent, Thinner 650

Belirtli Film Kalınlığı, Kuru: 20 mikron
Belirtli Film Kalınlığı, Yaş: 100 mikron
Katlar arası bekleme , min: 12 saat 25°C ; 16 saat 10°C

Sıcaklık (hava, yüzey, Ürün):
15°C minimum, 35°C maksimum
En az 3°C çiy noktası üzerinde
Bağıl Nem: % 85 maksimum

SERTİFİKALAR /ONAYLAR

İLAVE BİLGİLER

ÖNERİLEN SİSTEMLER

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayınladığı teknik dökümanı değiştirme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.

GARANTİ

CST Kimya bu ürünün , standartlara uygun ve hatasız olarak üretildiğini garanti eder. Kanıtlanmış bir üretim hatası olması durumunda CST hatalı ürünü değiştirir veya ücreti iade eder. Bunun haricinde hiçbir koşul altında CST garanti sağlamaz veya garanti belgesi oluşturmaz.

Okuyucu İçin Uyarı

Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve/veya Kullanıcı'ya aittir. Aksi belirtilmedikçe, ürünlerin yukarıda, sayfaları arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyanından sorumlu olduğundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve/veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayımlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.